

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС NL.AЖ49.H04746

Срок действия с 17.11.2023

по 16.11.2026

№ 0110078

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег.№ RA.RU.11AЖ49, Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5, Тел: +7(499)444-36-34, E-mail: info@apex-cert.ru

ПРОДУКЦИЯ

Адсорбенты на основе активированного оксида алюминия, Alumac AA-
XR101-CN с различной гранулометрией
Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.13.51.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификация изготовителя

код ТН ВЭД

2818 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«LogiTank Consultancy Co.»

Место нахождения: Нидерланды, Bremanlaan 12, 1251 HV Laren (N.H.)

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Нидерланды, Bremanlaan 12, 1251 HV Laren (N.H.)

Филиал: «Teloon Chemicals International Co. Ltd» Китай, Room 1601, Tower B, Times Square, No. 50 Renmin Road, Dalian, China 116001

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ХИМТЕХНОЛОГИИ", Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 29.07.2019, ОГРН 1195081053408

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 141007, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4, лит. В, объект 1, часть 2, этаж 4, офис 3
Телефон: +74957882636 Адрес электронной почты: info@chemsystem.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № КПА22-22416 от 17.11.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Качество Продукции» (аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024)


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Колосов Роман Борисович
инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЦСС»
190005, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ, 6-Я
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д. 5-7, ЛИТЕРА А, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 3-Н, КОМ. 28-29, ОФ. 201А

Испытательная лаборатория «Качество Продукции»
Аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024
141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 20А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ  Ф.И.Гардеев

Испытатель  В.О. Хомакин
«17» ноября 2023 г.

Протокол испытаний:	№ КПА22-22416
Дата протокола:	17.11.2023 г.
Наименование и контактные данные заказчика:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ХИМТЕХНОЛОГИИ", Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 29.07.2019, ОГРН 1195081053408 Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 141007, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4, лит. В, объект 1, часть 2, этаж 4, офис 3
Изготовитель:	«LogiTank Consultancy Co.» Место нахождения: Нидерланды, Bremanlaan 12, 1251 HV Laren (N.H.) Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Нидерланды, Bremanlaan 12, 1251 HV Laren (N.H.) Филиал: «Telocon Chemicals International Co. Ltd» Китай, Room 1601, Tower B, Times Square, No. 50 Renmin Road, Dalian, China 116001
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Адсорбенты на основе активированного оксида алюминия, Alumac AA-XR101-CN с различной гранулометрией
Дата получения образца (ов):	03.11.2023
Основание проведения испытаний:	Заявка № 22416 от 03.11.2023 г.
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	Спецификация изготовителя
Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам). Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.	

Условия проведения испытаний:	
Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30 ÷ 80
Атмосферное давление, кПа	84 ÷ 115

Результаты испытаний

Наименование показателя	Значение по НД	Результат
Диаметр шариков, мм	3-5	3-5
Массовая доля Al ₂ O ₃ , %	Не менее 92	93,92
Массовая доля, SiO ₂ %	Не более 0.02	0.02
Массовая доля, Fe ₂ O ₃ %	Не более 0.02	0.02
Массовая доля, NaO ₂ %	Не более 0.40	0.40
Суммарный объем пор, мл/г	Не менее 0,420	0,4591
Удельная поверхность, м ² /г	Не менее 320	349,5
Насыпная плотность кг/ м ³	0,72	0,779
Прочность гранулы на раздавливание, Н	Не менее 150	182
Статическая адсорбция при относительной влажности 25 % и температуре 25°C, %	Не менее 18	18
Потери на истирание, %	Не более 1	0,06
Потери при прокаливании (1000 °C)	Не более 7	5,82

Закключение:

Представленные на испытания образцы соответствуют требованиям Спецификации изготовителя

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям

№ КПА22-22416 от 17.11.2023